

## КОМБІНОВАНА ФІНІШНА ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ З ПОВЕРХНЕВИМ ЛЕГУВАННЯМ СПОСОБОМ МЕТАЛОПЕРЕНОСУ

*В статті розглянуті результати попередніх експериментальних досліджень розробленого та захищеного патентом України на винахід нового способу фінішної обробки поверхонь деталей машин і механізмів, що об'єднує чистову лезову обробку, поверхневе легування з наступним поверхневим пластичним деформуванням.*

**Вступ.** Теоретичне обґрунтування можливості проведення послідовної з коротким проміжком часу лезової обробки, поверхневого легування та пластичного деформування з використанням властивостей ювенільної поверхні наведено в роботах [1–6]. Сприяють процесу унікальні властивості поверхні за час існування її ювенільності.

**Викладення основного матеріалу.** Звичайно поверхневу енергію твердого тіла визначають за рівнянням [8]:

$$\sigma = \sigma_0 + \sigma_{ii} + \sigma_{ei}, \quad (1)$$

де  $\sigma_0 = \int_{-\infty}^{\infty} \{ \omega[n(z)] - \omega[n_0\theta(-z)] \} dz$  – вклад від електронної системи у рамках моделі «желе», коли заряд позитивних іонів у металі рахується рівномірно «розмащеним» по всьому об'єму;  $\sigma_{ii}$  – виникає від електромагнітної взаємодії іонів між собою;  $\sigma_{ei}$  – пов'язане з різницею у електростатичній взаємодії іонів з дискретними іонами із однорідним фоном «желе».

Для визначення  $\sigma_{ii}$  пропонується використовувати залежність:

$$\sigma_{ii} = \frac{\sqrt{3} \cdot z^2}{c^3} \exp\left(\frac{-4\pi d}{\sqrt{3}c}\right), \quad (2)$$

де  $z$  – валентність іонів;  $c$  – відстань між найближчими сусідами у площині, що паралельна поверхні твердого тіла;  $d$  – міжплощинна відстань.

Необхідно зазначити, що при оцінці явищ у поверхнях металів особливо ефективно застосовується метод функціонала електронної щільності. В роботі [7], як стверджують її автори, вперше для розрахунку впливу електронно-іонної взаємодії на величину поверхневої енергії металів був використаний узагальнений псевдопотенціал Хейне–Абаренкова, а також проведений порівняльний аналіз із застосуванням інших моделей, а саме псевдопотенціал Ашкрофта. Розподілення електронної щільності  $n(z)$  знаходиться як функція, що забезпечує мінімум функціонала повної енергії неоднорідної системи.

Згідно з методикою, наведеною в роботі [8]:

$$\sigma_{ei} = \int_{-\infty}^{\infty} \{ n(z) - n_0\theta(-z) \} \delta V(z) dz, \quad (3)$$

де  $\delta V(z)$  – середнє по площинам від суми іонних псевдопотенціалів за виключенням потенціалу напівнескінченного однорідного фону заряду. При  $-d < z < 0$  величина  $\delta V(z)$  дорівнює:

$$\delta V(z) = 2\pi n_0 \left\{ \begin{aligned} & \left( d(R_m - |z + d/2|) - \frac{V_0 d}{2} [R_m^2 - (z + d/2)^2] \right) \theta(R_m - |z + d/2|) - \\ & - [z + d\theta(-z - d/2)]^2 \end{aligned} \right\}. \quad (4)$$

Провівши додавання по іонним площинам з  $z = -(i + d/2)$ ,  $i = 1, 2, \dots$  та використавши періодичність потенціалу  $\delta V(z - d) = \delta V(z)$  з рівняння (3), автори роботи [7] отримали:

$$\sigma_{ei} = \frac{2\pi n_0^2}{\beta^2} \left\{ 1 - \frac{\beta d \exp(-\beta d / 2)}{1 - \exp(-\beta d)} \operatorname{ch}(\beta R_m) \right\} + \\ + \frac{\pi n_0^2 d V_0}{2\beta} \cdot \frac{\exp(-\beta d / 2)}{1 - \exp(-\beta d)} \left\{ (d^2 / 4 - R_m^2) \operatorname{sh}(\beta R_m) + \frac{2R_m}{\beta} \operatorname{ch}(\beta R_m) \right\}. \quad (5)$$

Відповідно до наближення локальної щільності, об'ємна енергія металів виражалась через параметр щільності  $r_s$ :

$$E = z \left( \frac{1,105}{r_s^2} - \frac{0,458}{r_s} - \frac{0,056}{1 + 0,127 r_s} + \frac{1,5 R_m^2}{r_s^3} - \frac{0,9 z_{2/3}}{r_s} - V_0 \frac{R_m^3}{r_s^2} \right). \quad (6)$$

У роботі [7] проведена мінімізація цього співвідношення за  $r_s$  і отримано співвідношення між  $V_0$  і  $R_m$ :

$$V_0 = \frac{r_s^2}{R_m^3} \left( \frac{2,21}{r_s} - 0,9 z_{2/3} + 4,5 \frac{R_m^2}{r_s^2} - 0,458 - \frac{0,00711 r_s^2}{(1 + 0,127 r_s)^2} \right),$$

а також наведено вихідні дані для проведення розрахунків поверхневої енергії у вигляді таблиці 1.

*Таблиця 1  
Вихідні дані необхідні для проведення розрахунків поверхневої енергії*

Метал	z	$n_0$ , ат. од.	d, ат. од.	c, ат. од.	$r_c$ , ат. од.	$\sigma_{Au}$ , ерг/см <sup>2</sup>	$R_m$ , ат. од.	$V_0$ , ат. од.	$\sigma_{eck}$ , ерг/см <sup>2</sup>
Na (ОЦК)	1	0,0038	5,71	6,99	1,736	265	1,800	0,529	280
Pb (ГЦК)	4	0,0194	5,38	6,59	1,457	1064	1,355	0,172	560
Al (ГЦК)	3	0,0249	4,92	5,25	0,960	1269	1,150	0,100	1140
Cu (ГЦК)	2	0,0252	3,92	4,80	0,923	898	1,350	0,588	1750
Fe (ОЦК)	4	0,0504	4,84	4,70	0,945	631	1,090	0,343	1910
Cr (ОЦК)	4	0,0492	3,85	4,72	0,956	649	1,120	0,364	2060
Mo (ОЦК)	6	0,0570	4,21	5,16	1,094	887	1,270	0,227	2200

Значення параметрів для розрахунків поверхневої енергії такі: z – валентність іонів;  $n_0$  – об'ємна і електронна щільність; d – міжплощинна відстань; c – відстань між найближчими сусідами в площині, що паралельна поверхні;  $r_c$  – параметр утворення псевдопотенціалу Ашкрофта;  $R_m$  і  $V_0$  – параметри псевдопотенціалу Хейне–Абаренкова;  $\sigma_{Au}$  – поверхнева енергія, що розрахована в моделі Ашкрофта (наближення VS);  $\sigma_{eck}$  – експериментальне значення поверхневої енергії.

В роботі [3] доведено, що енергія ювенільної поверхні у певному температурному стані значно вища і задовільняє вимозі експоненціального затухання та прагне до об'ємного значення електронної щільності всередині металу. Розроблений спосіб обробки передбачає можливість використання в цей короткий проміжок часу адгезійні властивості щойно обробленої лезовим інструментом поверхні.

З метою перевірки можливостей поверхневого легування у комбінації з чистовою лезовою обробкою і ППД був спроектований і виготовлений дослідний зразок пристрою для експериментальних досліджень розробленого способу при обробці колових поверхонь на токарно-гвинторізному верстаті мод. 16К20.



*A*

Рис. 1. Пристрій для здійснення комбінованого способу обробки поверхонь деталей типу тіл обертання

Схематично послідовність проведення комбінованої обробки можливо показати на схемі (рис. 2).




Рис. 2. Взаємне розташування формоутворюючих і легуючого елементів

Для проведення експериментів були застосовані такі інструменти і заготовки:

- ✓ різець з напайкою пластинкою з надтвердого матеріалу Гексаніт-Р,  $\gamma = -10^\circ$ ,  $\alpha = 7^\circ$ ,  $\varphi = 30^\circ$ ,  $\varphi_1 = 45^\circ$ . Радіус при вершині  $r = 2,5$  мм;
- ✓ підпружинені змінні легуючі елементи з радіусом при вершині  $r = 1$  мм, сила притискання до оброблюваної поверхні  $\approx 40$  Н, матеріали: мідь МЗ, міднографіт М-1, латунь Л90;
- ✓ вигладжувач підпружинений із зусиллям притискання до оброблюваної поверхні 200 Н, матеріал АКТМ (алмазний композиційний термостійкий матеріал) [7];
- ✓ заготовки зі сталі 45, загартовані об'ємно до HRCe 52-55.




Рис. 3. Заготовка

Прийняті режими обробки:  $N = 800$  об./хв.,  $S = 0,05$  мм/об.,  $t = 0,5$  мм.

Обробка проводилась в трикулачковому патроні з підтримкою заднім центром. Для мінімізації радіального биття оброблюваної поверхні і стабілізації глибини різання була проведена попередня обробка двох шийок заготовки після її закріплення.



Рис. 4. Експериментальна обробка

Дослідження глибини проникнення легуючих елементів і їх щільноті в обробленій поверхні запропонованим авторами способом, проводилось в спеціалізованій лабораторії електронно-механічних досліджень ТОВ «Протон-21», м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області методом Оже-електронної спектроскопії з використанням сучасних методів і обладнання (Оже-мікроаналізатор JAMP-9500F фірми JEOL).

Лабораторія оснащена сучасним обладнанням і володіє аналітичними методами досліджень елементного та ізотопного складу поверхневих і приповерхневих шарів мішеней та накопичувальних екранів.

Метод Оже-електронної спектроскопії дозволяє отримувати інформацію про елементний і хімічний склад поверхні досліджуваного матеріалу з високою локальністю та інформаційною глибиною у декілька атомних моношарів. На рисунку 5 зображена глибина проникнення в поверхню міді легуючого елемента на перших оброблених зразках запропонованим способом.

Таблиця 2

*Аналітичні методи та обладнання, що використовуються для дослідження елементного та ізотопного складу поверхневих та приповерхневих шарів мішеней та накопичувальних екранів*

Метод	Прилад (виробник, країна)
Мікрорентгеноспектральний аналіз	SX50 (CAMECA, France)
	РЭММА102 (Selmi, Україна)
	BS340 (TESLA, Чехія)
	Superprobe 733 (JEOL, Japan)
Рентгенофлуоресцентний аналіз	Установка РФА (КНУ, Україна)
Оже-електронна спектроскопія	JAMP-10S (JEOL, Japan)
	JAMP-9500F (JEOL, Japan)
Мас-спектрометрія тліючого розряду	VG-9000 (VG Elemental, UK)

Мас-спектрометрія вторинних пост-іонізованих нейтральних частинок	INA-3 (Leybold, Germany)
Вторинна іонна мас-спектрометрія	IMS-4f (CAMECA, France)
Термоіонізаційна мас-спектрометрія	Finnigan MAT-262 (ThermoFinnigan, Germany)
Лазерна мас-спектрометрія	Лазерний мас-спектрометр (КНУ, Україна)
Зворотне Резерфордове розсіювання	Циклотронний прискорювач іонів U-120 (НІІ ЄФА ім. Єфремова, Росія), електростатичний прискорювач EGP-10T «ТАНДЕМ» (ІЯД НАН України)




Рис. 5. Глибина проникнення міді в зразках зі сталі 45




Рис. 6. Глибина проникнення міднографіту в зразках зі сталі 45




Рис. 7. Глибина проникнення латуні в зразках зі сталі 45

Як видно з наведених графіків, проникнення легуючих елементів у поверхневий шар матеріалу (сталь 45, HRCe 52-55) склало: міді – 12 мкм; міднографіту – 9 мкм; латуні – 9 мкм.

Згідно з рекомендаціями П.І. Ящери, цина наявність легуючих елементів у поверхневому шарі товщиною біля 10 мкм в кількості 1 % підвищує зносостійкість пар тертя в 2–3 рази.

**Висновки.** Зроблені перші кроки до впровадження розробленого і теоретично обґрунтованого комбінованого способу обробки з послідовним виконанням лезового видалення шару металу, внесення легуючого матеріалу з наступним поверхневим пластичним деформуванням.

Подальшими етапами запланованих експериментів передбачається визначення впливів режимів обробки на глибину проникнення легуючих елементів, а також розширення номенклатури їх застосування з врахуванням залежностей від умов експлуатації деталей, оброблених запропонованим способом.

#### Список використаної літератури:

1. Мельничук П.П. Визначення можливостей зміщення поверхневого шару деталей використанням активності поверхні при її механічній обробці / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв, Є.В. Салогуб // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2006. – № 4 (39). – С. 44–56.
2. Релаксаційні процеси і енергія поверхневого шару деталі після її лезової обробки інструментом з НТМ / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв, Є.В. Салогуб, П.В. Кур'ята // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – Вип. 5 (1). – С. 100–117.
3. Мельничук П.П. Рівень енергії дислокацій у загальній енергії поверхневого шару деталі після її лезової обробки / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв, Є.В. Салогуб // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2008. – № 1 (44). – С. 43–46.
4. Мельничук П.П. Особливості технології фінішної обробки поверхонь деталей комбінуванням різання, легування та поверхневого пластичного деформування. Ч. I / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв, Є.В. Салогуб // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2008. – № 2 (45). – С. 12–19.
5. Способ плоского фрезерування торцевими фрезами : пат. на винахід № 84478 України / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв, Є.В. Салогуб ; заявник і власник патенту Житомирський державний технологічний університет. – № а 2007 00041 ; заяв. 02.01.07, опубл. 27.10.08, Бюл. № 20.
6. Мельничук П.П. Визначення можливості використання активності ювенільної поверхні для поверхневого легування розробленою конструкцією торцевого інструмента / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв, Є.В. Салогуб // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2009. – № 3 (50). – С. 51–55.
7. Лоєв В.Ю. Удосконалення фінішної обробки плоских поверхонь деталей комбінуванням різання з поверхневим пластичним деформуванням : дис. ... канд. техн. наук : спеціальність 05.03.01.
8. Мамонова М.В. Расчет поверхностной энергии металлов в рамках модели обобщенного псевдопотенциала Хейне–Абаренкова / М.В. Мамонова, Р.В. Потерин, В.В. Прудников // Вестник Омского государственного университета. – 1996. – Вып. 1. – С. 41–43.

ЛОЄВ Володимир Юхимович – кандидат технічних наук, професор кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- технологія машинобудування;
- комплексні та комбіновані методи обробки плоских поверхонь деталей машин;
- конструювання металообробних верстатів та інструментів.

САЛОГУБ Євген Вікторович – асистент кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- технологія машинобудування;
- властивості поверхневого шару металевих конструкційних матеріалів.

Стаття надійшла до редакції 23.05.2012